

Emcephob WS

Hidrorepelente base acuosa para protección de superficies

Descripción

Hidrorepelente base acuosa base silano - siloxano

Áreas de Aplicación

- Áreas internas o externas (fachadas)
- Hormigón arquitectónico y a la vista
- Fachadas
- Superficies de base mineral como ladrillos, piedras naturales, cerámicas, etc.

Ventajas

- Dispersión acuosa base de silano / siloxano
- No contiene solventes
- No forma película
- Excelentes propiedades de repelencia de agua
- No altera apariencia original del hormigón

Datos Técnicos

Características	Valor	Observaciones
Densidad	1,00 Kg/L	
Consumo	200 - 400 mL/m ²	
Condiciones de aplicación	$\geq 8 \leq 35^{\circ}\text{C}$	Temperatura del aire y sustrato
	$\geq 15 \leq 25^{\circ}\text{C}$	Temperatura del material
	$\leq 85\%$	Humedad relativa del aire
	$\leq 6\%$	Humedad relativa del sustrato
	T+ 3°C	Temperatura por encima del punto de rocío
Resistencia a la lluvia	4 horas	Después de la aplicación

Datos del Producto

Tipo de producto	Hidrorepelente
Estado	Líquido
Color	Blanco
Almacenamiento	Mantener las tinetas encima de pallets en un lugar cubierto, fresco y seco, alejado de temperaturas extremas o fuentes de calor, en los paquetes originales, separados y sellados.
Validez	12 meses a partir de la fecha de fabricación indicada en el embalaje
Embalaje	Balde de 18 litros

Método de Aplicación

Preparación de superficie

El sustrato debe estar limpio y libre de partículas sueltas, polvo, aceites, lechadas y otros contaminantes.

Para la aplicación la superficie debe estar seca y libre de imperfecciones.

Aplicación

El producto debe ser agitado antes de su aplicación

Emcephob WM puede ser aplicado con rodillo, brocha o pulverizador del tipo "airless".

Para superficies verticales, recomendamos aplicar siempre de abajo hacia arriba.

Emcephob WM debe ser aplicado hasta que el sustrato este saturado de producto.

La aplicación en varias capas aumenta la penetración del producto en el sustrato y mejora la propiedad de repelencia al agua.

En el caso de sustratos muy porosos, se recomienda aplicar una segunda o más capas

Consumo

El consumo aproximado de **Emcephob WM** es 200 – 400 mL/m².

Para determinar el consumo exacto, recomendamos realizar pruebas en el sitio de aplicación.

Información adicional

La propiedad de hidrorrepelente es temporal, el tratamiento debe renovarse de acuerdo con el tipo de ambiente y las condiciones climáticas del lugar.

Limpieza

El equipo y las herramientas deben limpiarse con agua.

Seguridad

Siempre verifique la información de seguridad en las etiquetas del empaque.

Nota Legal: La información contenida en esta Ficha Técnica fue determinada en base a pruebas de laboratorio y lo mejor de nuestra experiencia y conocimiento, los cuales pueden variar según las características de cada proyecto y las condiciones locales de aplicación del producto. Las recomendaciones verbales distintas de las aquí contenidas no son válidas sin la confirmación por escrito de MC-Bauchemie.

La responsabilidad de MC se limita a la calidad del Producto suministrado, de acuerdo con sus especificaciones técnicas y recomendaciones de aplicación contenidas en esta Ficha Técnica. La responsabilidad de MC por la calidad estará dentro de los plazos legales y siempre que se cumplan los períodos de validez del producto. Si el Cliente almacena, manipula o aplica el Producto de cualquier forma distinta a la recomendada en esta Hoja de Datos Técnicos, asume toda y cualquier responsabilidad por cualquier problema y pérdida.

Edición 01/2020. Esta ficha técnica sustituye a la anterior. Si se requiere una actualización, se puede publicar una nueva edición para reemplazar esta.