

MC-Manta Primer

Emulsión asfáltica para imprimación y protección

Descripción

Pintura de imprimación y protección a base de asfalto refinado de alto poder adherente en base solvente y de rápido secado.

Áreas de aplicación

MC-Manta Primer es adecuado para:

- Imprimación que ayuda a generar buena adherencia con MC-Manta Asfáltica, MC-Manta con Geotextil
- Impermeabilización de muros de contención, cimientos y elementos metálicos bajo tierra.
- Impermeabilización de fibrocemento.

Ventajas

- Viene listo para el uso
- De fácil aplicación.
- Ayuda a generar y asegurar una adecuada adherencia de materiales asfálticos.
- Por su consistencia tiene una excelente penetración impregnando totalmente la superficie a proteger.

Datos técnicos

Característica	Valor *	Observación
Tiempo de secado al tacto	<60 min	con una temperatura aproximada de 20°C
Densidad	0,85 – 0,86 g/cm ³	
% de sólidos	50% ± 5	Luego de evaporación
Consumo	0,2 – 0,3 L/m ²	por mano de aplicación, puede variar si el sustrato es o no absorbente.

Datos del producto

Tipo del producto	Imprimante asfáltico
Color	Negro.
Envase	Balde de 18 L Turril de 200 L
Almacenaje	Mantener el producto encima de pallets en un lugar cubierto, fresco y seco, alejado de temperaturas extremas o fuentes de calor, en los envases originales, separados y sellados.

* Todos los datos técnicos se refieren a temperatura de 23 °C (+/- 2 °C) y 60 % (+/- 2 %) de humedad relativa. Temperaturas altas y humedades bajas aceleran, en cuanto a temperaturas bajas y humedades altas retardan el tiempo de aplicación. Conforme a norma NBR 14082:2004.

Método de Aplicación

Preparación de la superficie

El sustrato debe estar limpio, seco y nivelado según el tipo de uso.

Mezclar el producto antes y durante la aplicación con una varilla, dispersando los posibles grumos del fondo del recipiente.

Aplicación

Sobre el soporte preparado, aplicar el producto puro, sin diluir, utilizando una brocha o rodillo de lana de pelo corto.

Como imprimación, aplique el producto en una sola capa y espere a que se seque unas 4 horas antes de empezar a aplicar la membrana asfáltica.

Para una pintura protectora que no esté expuesta a la intemperie, aplique dos capas, esperando de 2 a 4 horas de secado entre manos.

No aplicar el producto en tiempo lluvioso y sustrato húmedo.

Tras la aplicación, las herramientas y el equipo deben limpiarse con disolvente orgánico.

Seguridad

Llevar ropa y EPP adecuados para productos líquidos, como guantes, botas, delantal y gafas de seguridad.

Mantener el ambiente ventilado durante la aplicación del producto. En ambientes confinados es obligatorio el uso de ventilación forzada y máscara semifacial con filtro para vapores orgánicos.

Siempre verifique la información de seguridad en las etiquetas del empaque. Para obtener más información sobre manipulación y seguridad, consulte la HDS del producto.

Nota Legal: La información contenida en esta Ficha Técnica fue determinada en base a pruebas de laboratorio y lo mejor de nuestra experiencia y conocimiento, los cuales pueden variar según las características de cada proyecto y las condiciones locales de aplicación del producto. Las recomendaciones verbales distintas de las aquí contenidas no son válidas sin la confirmación por escrito de MC-Bauchemie.

La responsabilidad de MC se limita a la calidad del producto suministrado, de acuerdo con sus especificaciones técnicas y recomendaciones de aplicación contenidas en esta Ficha Técnica. La responsabilidad de MC por la calidad se realizará dentro de los plazos legales y siempre que se respeten los períodos de validez del producto. Si el cliente almacena, manipula o aplica el producto de cualquier forma distinta a la recomendada en esta Ficha Técnica, asume toda y cualquier responsabilidad por cualquier problema y pérdida.

Edición 03/2023. Esta ficha técnica sustituye a la anterior. Si se requiere una actualización, se puede imprimir una nueva edición para reemplazar esta.